



UNLIMITED CREATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Atomic Sparkle

Lo mejor de ambos mundos, brilla y reluce como Glitter, y es tan fácil de cortar y pelar como FlexCut.
100% PU a base de agua.

CARACTERÍSTICAS:



**PU
a base
de agua**



150µ



**Algodón, poliéster,
tejido mixto.**
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



60°C

CONDICIONES DE CORTE:



**Cuchilla
30 - 45°**



**baja/
media**



30 - 40 cm/s

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



150°C



12 s



alta



en caliente

Flex on Flex posible



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!

► EMBALAJE



50 cm 25 m

50 cm 10 m

50 cm 5 m

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027



COLORES DISPONIBLES

Atomic Sparkle




WHITE SPARKLE S10




GOLD SPARKLE S08




ORANGE SPARKLE S03



RED SPARKLE S02




PINK SPARKLE S01



CHERRY SPARKLE S07



PURPLE SPARKLE S06



BLUE SPARKLE S05



GREEN SPARKLE S04



SILVER SPARKLE S09



BLACK SPARKLE S11

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.