



# UNLIMITED CREATION

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

# BlazeCut

El deslumbrante efecto holográfico aporta algo especial a sus creaciones.

Con su revestimiento adhesivo de poliéster, el BlazeCut es fácil de trabajar y tiene una excelente resistencia al lavado a 40°C.

### CARACTERÍSTICAS:



**PU**  
holográfico



**100µ**



**Algodón, poliéster,**  
**tejido mixto.**  
Menos adecuado para el nylon u  
otros textiles recubiertos.



**40°C**  
sólo detergentes  
suaves

### CONDICIONES DE CORTE:



**Cuchilla**  
**30 - 45°**



**baja/**  
**media**



**30 - 40 cm/s**

### CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



**165°C**



**8 s**



**media/**  
**alta**



**en frío**


### ► EMBALAJE




50 cm



25 m



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!


Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE  
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78  
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com  
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027




## COLORES DISPONIBLES


# BlazeCut




SILVER




GOLD




PINK




PURPLE



LIGHT BLUE



BLUE



RAINBOW



DIAMOND

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.