



UNLIMITED CREATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

FlexCut X Stretch

Muy elástico, pero fácil de cortar y descartar.
Es apilable y 100% PU a base de agua.

CARACTERÍSTICAS:



**PU
a base
de agua**



60µ



**Algodón, poliéster,
tejido mixto.**

También es adecuado para muchos
textiles con revestimiento repelente al agua.



60°C

CONDICIONES DE CORTE:



**Cuchilla
30 - 45°**



**baja/
media**



30 - 40 cm/s

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



165 °C



17 s




**media/
alta**




en caliente

Flex on Flex posible



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!

► EMBALAJE



50 cm 25 m

50 cm 10 m

50 cm 5 m

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027





UNLIMITED CREATION

COLORES DISPONIBLES

FlexCut X Stretch



WHITE 01



PACIFIC BLUE 19
P 647 C



GREY 15
P 430 C



SILVER METALLIC 31
P 877 C



LEMON YELLOW 05
P 012 C



ROYAL BLUE 21
P 280 C



DARK GREY 16
P COOL GRAY 11 C



GOLD METALLIC 32
P 871 C



SUNNY YELLOW 06
P 116 C



NAVY BLUE 22
P 289 C



BLACK 02
P PROCESS BLACK C



ORANGE 07
P 021 C



GREEN 25
P 341 C



PASSION RED 33
P 185 C



ELECTRIC RED 12
P 1797 C

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

