TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE TRANSFER

V23.02 | MAYO 2026

	TRANSFER SERIGRAFICO MONOCOLOR Y MULTICOLOR	TRANSFER DTF DIRECT TO FILM	TRANSFER DIGITAL MSO EN PAPEL	TRANSFER DIGITAL MSO / MSO PREMIUM EN POLIÉSTER	TRANSFER TÉCNICO SOFTSHELL SERIGRAFICO Y DIGITAL MSO	TRANSFER TÉCNICO EXTENSO MONOCOLOR Y MULTICOLOR	TRANSFER SUBLIMACIÓN
Camiseta **Polo** **Sudadera** Algodón / Poliéster / Poliamida	150°C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	150 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 seconds 3 bares ¡Retira cuando quieras!	No aplicable	140 - 160 °C 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	190 °C 45 segundos 2,5 - 3 bares Pelar en caliente Algodón : No aplicable
Camiseta deportiva **Chándal** Poliéster	150 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 seconds 3 bares ¡Retira cuando quieras!	No aplicable	140 - 160 °C 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	190 °C 45 segundos 2,5 - 3 bares Pelar en caliente
Chaqueta **Parka** **Bodywarmer** **Chaleco de seguridad** **Ropa de trabajo**	130 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 seconds 3 bares ¡Retira cuando quieras!	No aplicable	140 - 160 °C 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	No aplicable
Impermeable chubasquero **Paraguas** **Gorra Gorro Guantes** Poliamida	130 - 150 °C 12 segundos 2,5 bares Pelar en frío	130 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 seconds 3 bares ¡Retira cuando quieras!	No aplicable	140 - 160 °C 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	No aplicable
Equipaje **Tote bag** Algodón / Poliéster / Poliamida	130 - 150 °C 15 segundos 3 bares Pelar en frío	150 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 seconds 3 bares ¡Retira cuando quieras!	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Tela de yute	130 - 150 °C 15 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 150 °C 20 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 segundos 3 bares ¡Retira cuando quieras!	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Chaqueta SoftShell Softshell	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	140 - 160 °C 12 segundos Pelar en caliente	No aplicable	No aplicable
Bañador **Mono de buceo** Elàstano / Neopreno	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	140 - 150 °C 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	No aplicable

CONSEJOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO

1. Para un transfer serigráfico con tinta fluorescente o efecto (retroreflectante, fosforescente, blacklight), recomendamos planchar a 140 °C durante 12 segundos. Para un transfer de serigrafía fluorescente y antimigrante, recomendamos planchar a 140 °C durante 10 segundos.
2. Para un transfer con antimigrante colocado sobre una prenda sublimada, recomendamos planchar a 140 °C durante 15 segundos.
3. Para el transfer de serigrafía sobre soporte transparente, recomendamos planchar a 150 °C durante 12 segundos. Pelar en tibio (después de unos segundos) o en frio.
4. Para un transfer digital MSO/MSO PREMIUM con antimigrante, recomendamos planchar la primera vez a 150 °C durante 5 segundos, esperar 5 segundos y luego planchar de nuevo a 150 °C durante 12 segundos.
5. Los transfer por sublimación solo funcionan en textiles 100% de poliéster blanco.

PARA TEXTIL SUBLIMADO
1 // Nunca exceda una temperatura de 140 °C para evitar activar las tintas de la prenda y que migren al transfer.

Los datos técnicos se facilitan a título informativo y pueden variar en función del tipo de máquina y tipo de prendas. Por ello, se recomienda encarecidamente realizar una prueba antes de la producir todas las prendas.
Debido a estas posibles variaciones, estos datos técnicos deben considerarse orientativos. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal en cuanto a las características del producto donde se aplica.